



**HP:n heti kuivuvan puolikiiltävän yleisvalokuvapaperin parannetulla pinnalla saadaan aikaan syvemmät mustan sävyt, elävämmät värit sekä tasaisempi kiilto. Voit laminoida heti kuivuvat tulosteet viiveettä. Voit luottaa upeisiin, pitkään kestäviin tulosteisiin.**

**Kuvataiteen tai valokuvauksen ammattilaisille sekä painopalveluntarjoajille, jotka etsivät erinomaista kuvanlaatua sekä heti kuivuvien tulosteiden tarjoamia tuotannollisia etuja.**

Näe uuden version entistä parempi kuvanlaatu syvemmistä mustan sävyistä elävämpiin väreihin.

Säästä aikaa ja rahaa heti kuivuvilla tulosteilla, joita voidaan käsitellä ja laminoida välittömästi tulostuksen jälkeen.

Käyttäessäsi HP:n alkuperäisiä musteita huomaat aiempaa versiota syvemmät mustan sävyt ja elävämmät värit.

# HP:n heti kuivuva Semi-gloss Photo -yleispaperi

## Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa

[www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

## tekniset tiedot

|   |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Paino   | 200 g/m <sup>2</sup> ISO 536 -testausmenetelmän mukaan          |                   |                   |
| Paksuus   | 7,8 mm/198 mikronia ISO 534 -testimenetelmän mukaan             |                   |                   |
| Opasiteetti   | Yli 94,5 % ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan                   |                   |                   |
| Kirkkaus  | Yli 92 % TAPPI T-452 -testausmenetelmän mukaan                  |                   |                   |
| Valkoisuus  | 99 ISO 11476 -testausmenetelmän mukaan                          |                   |                   |
| Laminointi  | Kuuma, kylmä  |                   |                   |
| Lopeta  | Puolikiiltävä   |                   |                   |
| Käyttölämpötila   | 15–30 °C  |                   |                   |
| Käyttökosteus   | 15–80 prosentin suhteellinen kosteus                            |                   |                   |
| Haalistuminen kestävyys (sisätilassa kotona tai toimistossa, väriainepohjainen muste) | 3,3 vuotta (testattu lasin alla)                                |                   |                   |
| Kuivumisaika  | Alle 2 minuuttia (olosuhteet: 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %) |                   |                   |
| Säilyvyysaika   | 2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa                  |                   |                   |
| Säilytyslämpötila   | 18–30 °C  |                   |                   |
| Säilytyskosteus   | 35–65 prosentin suhteellinen kosteus                            |                   |                   |
| Alkuperämaa   | Valmistettu Saksassa  |                   |                   |
| Tilastiedot   |   |                   |                   |
|   | <b>Tuotenumerot</b>   | <b>Rullakoot</b>  | <b>UPC-koodit</b> |
|   | Q6579A  | 610 mm x 30 m     | 829160268590      |
|   | Q6580A  | 914 mm x 30 m     | 829160268606      |
|   | Q6581A  | 1 067 mm x 30,5 m | 829160268613      |
|   | Q6583A  | 1524 mm x 30 m    | 829160268637      |
|   | Q8755A  | 1 067 mm x 61 m   | 808736847186      |
|   | Q8757A  | 1 524 mm x 61 m   | 808736847193      |

## Takuu

Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tämä julkaisu ei sisällä minkäänlaista lisätakuuta. HP ei ole vastuussa julkaisussa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä tai toimitusvirheistä eikä -puutteista.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa  
<http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA0-6826 FIE

